



# Promotore di Adesione AP596

## Scheda Tecnica

Data: Ottobre 2009  
Sostituisce: Marzo 2009

**Descrizione** 3M™ Promotore di Adesione AP596 è una soluzione organica di polisilani.

**Caratteristiche principali** 3M™ Promotore di Adesione AP596 è usato per migliorare l'adesione dei sigillanti poliuretanicici ed ibridi su vetri serigrafati. Per ulteriori usi contattare il servizio di supporto tecnico 3M.

### Dati tecnici

Nota: I seguenti dati ed informazioni tecniche devono essere considerati solo rappresentativi e non devono essere utilizzati per messa a specifica.	
Viscosità	Estremamente bassa (ca. 1 mPa s)
Densità a 20 °C (kg/l)	ca. 0.80
Tempo di essiccazione a 20 °C	ca. 30 s
Contenuto di solidi (EN 827)	3%
Colore	Trasparente
Temperatura di applicazione	15 – 30 °C

### Istruzione per l'uso

#### Preparazione superficiale:

Le superfici che devono essere sigillate o incollate devono essere pulite ed asciutte.

Utilizzare i solventi in un'area ventilata. Non utilizzare i solventi per la pulizia alla presenza di fiamme libere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore. Fare riferimento all'etichetta ed alla Scheda di Sicurezza (MSDS) per ulteriori precauzioni. Testare sempre i solventi per verificare la compatibilità con i substrati.

### Tecniche di applicazione

Agitare bene il contenitore prima dell'uso.  
Se 3M™ Promotore di Adesione AP596 presenta piccoli agglomerati in superficie evitarne l'utilizzo.  
Richiudere il contenitore subito dopo l'utilizzo, 3M™ Promotore di Adesione AP596 è molto sensibile all'umidità.

#### Uso come pulitore:

3M™ Promotore di Adesione AP596 può essere applicato con un panno (non spugnoso) pulito ed asciutto; rimuovere l'eccesso con un secondo

---

panno, appena dopo l'evaporazione del solvente, es. da 30 a 60 secondi dopo l'applicazione. Al termine di tale operazione attendere un tempo di essiccazione di minimo 10 minuti.

**Uso come Primer:**

Applicare uno strato sottile ed uniforme di 3M™ Promotore di Adesione AP596 con un pennello oppure con un tampone liscio. Attendere minimo 10 minuti ed applicare il sigillante entro un'ora.

---

**Durata in magazzino**

3M™ Promotore di Adesione AP596 ha una durata in magazzino di 12 mesi dalla data di consegna da parte di 3M. Tale durata si riferisce al prodotto sigillato, nella confezione originale, conservato ad una temperatura di 21 °C e al 50% di umidità relativa.

3M™ Promotore di Adesione AP596 ha una durata di 1 mese dall'apertura del sigillo della confezione.

---

**Informazioni di sicurezza**

Fare riferimento all'etichetta ed alla Scheda di Sicurezza del prodotto (MSDS) prima dell'uso. Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio 3M di riferimento.

[www.3M.com](http://www.3M.com)

---

**Avvertenza importante per l'acquirente**

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



**Adesivi e Nastri per l'Industria**  
**3M Italia S.p.A.**

Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)  
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3M e Scotch-Weld sono marchi registrati della 3M Company