3M

Dual Lock™ Sistemi richiudibili

pag. 1 di 4

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione

I Dual Lock sono dei sistemi di accoppiamento richiudibili dove dei peduncoli a forma di funghetto si incastrano tra loro quando vengono pressati. Disponibili in rotoli larghi 25 mm di colore nero o trasparenti, senza adesivo oppure con diversi sistemi adesivi (in gomma-resina o acrilici). Si possono ottenere oltre 1000 chiusure.

Codice prodotto		Tipo di fissaggio	Temperatura di esercizio	Caratteristiche		
SJ 3440 SJ 3441	(tipo 250) (tipo 400)	Non autoadesivo cucitura o graffe	−29 °C ÷ +70 °C in continuo	Lavabile a secco		
SJ 3442	(tipo 400) (tipo 170)	cucitula o glane	$-29 ^{\circ}\text{C} \div +70 ^{\circ}\text{C}$ intermitt.	o in acqua		
SJ 3540 SJ 3541	(tipo 250) (tipo 400)	Adesivo gomma-resina	−29 °C ÷ +70 °C in continuo	Uso generico.		
SJ 3542	(· I · · · ·)	gomma-resma	-29 °C \div +70 °C intermitt. senza carico statico	Aderisce a quasi tutte le superfici		
SJ 3550	(tipo 250)	Adesivo ad alta tenuta	−29 °C ÷ +70 °C in continuo	Ad elevate prestazioni		
SJ 3551 SJ 3552	SJ 3551 (tipo 400) SJ 3552 (tipo 170)	acrilico VHB	-29 °C \div +70 °C intermitt.	per aeronautica, auto, elettronica. Resiste a cicli secco/umido e caldo/freddo		
SJ 3560	(tipo 250)	Trasparente,	−29 °C ÷ +70 °C in continuo	Resiste agli UV		
		adesivo acrilico VHB ad alta tenuta	-29 °C \div +70 °C intermitt.	Resiste ai plastificanti		

Nota: Tipo 250: 250 peduncoli per pollice quadrato (38 peduncoli per cm²)

Tipo 400: 400 peduncoli per pollice quadrato (62 peduncoli per cm²)

Tipo 250: 250 peduncoli per pollice quadrato (26 peduncoli per cm²)

Caratteristiche tecniche (non utilizzabili per messa a specifica)

Sforzo dinamico: chiusura Possibili combinazioni Proprietà Superfici 170 con 400 250 con 250 250 con 400 400 con 400 170 con loop 250 con loop Sgancio a Rigido su Trasp. Nero rigido scorrimento 22 32,4 38 26,2 20,7 N/cm² Pelatura 17,5 14 Rigido su N/cm flessibile

Gli accoppiamenti sono stati provati con una velocità di sgancio di 300 mm/minuto. Le prove di laboratorio sono state effettuate in condizioni controllate e stabili di temperatura (22 °C) e umidità relativa (50%)

Sforzo statico: chiusura Possibili combinazioni

Proprietà	Temperature	170 con 400	250 con 250	250 con 400	400 con 400
Taglio statico (g/cm²) Peso tenuto per 10.000 minuti	-29 °C 22 °C 93 °C	1000 1000 500	1000 1000 500	1000 1000 500	1000 1000 500
Trazione statica (g/cm²) Peso tenuto per 10.000 minuti	−29 °C 22 °C 93 °C	1000 1000 500	1000 1000 500	1000 1000 500	1000 1000 500

I Dual lock sono stati applicati su pannelli metallici ed accoppiati secondo le combinazioni indicate. Le prove sono state effettuate alle temperature e con i pesi elencati. Prove concluse dopo 10.000 minuti (7 giorni)

Carico statico: forza adesiva

Possibili combinazioni

Proprietà	Temperature	SJ 3540/41/42	SJ 3550/51/52	SJ 3560
Taglio statico (g/cm²) Peso tenuto per 10.000 minuti	-29 °C 22 °C 49 °C 93 °C	1000 1000 500	1000 1000 1000 500	1000 1000 1000 500
Trazione statica (g/cm²) Peso tenuto per 10.000 minuti	-29 °C 22 °C 49 °C 93 °C	1000 1000 500	1000 1000 1000 500	1000 1000 1000 500

I Dual lock sono stati applicati su pannelli in alluminio e acciaio inox ed accoppiati secondo le combinazioni indicate. Le prove sono state effettuate alle temperature e con i pesi elencati. Prove concluse dopo 10.000 minuti (7 giorni)

Nota: Nelle applicazioni che comportano carichi statici, condizioni come variazioni di temperatura, vibrazioni, scuotimenti ecc. possono alterare le prestazioni nel lungo periodo. L'utilizzatore deve calcolare le quantità di prodotto necessarie per l'accoppiamento tenendo in considerazione le condizioni specifiche dell'applicazione. Un valore di 18 g/cm² come carico statico può essere un punto di partenza nei calcoli.

Caratteristiche tecniche (non utilizzabili per messa a specifica) (continua)

Non adesivi				Adesivi						
Proprietà	SJ 3440	SJ 3441	SJ 3442	SJ 3540	SJ 3541	SJ 3542	SJ 3550	SJ 3551	SJ 3552	SJ 3560
Peso (per cm²)	0,08 g	0,08 g	0,06 g	0,11 g	0,11 g	0,09 g	0,14 g	0,14 g	0,14 g	0,17 g
Colore supporto adesivo	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero Bianco	Nero Bianco	Trasp. Trasp.
Liner	No	No	No	PE bianco	PE bianco	PE bianco	PE rosso	PE rosso	PE rosso	PE rosso
Accop- piamenti preferibili	SJ3440 SJ3540 SJ3550	SJ3442 SJ3542 SJ3552	SJ3441 SJ3541 SJ3551 loop	SJ 3440 SJ 3540 SJ 3550	SJ 3442 SJ 3542 SJ 3552	SJ 3441 SJ 3541 SJ 3551 loop	SJ 3440 SJ 3540 SJ 3550	SJ 3442 SJ 3542 SJ 3552	SJ 3441 SJ 3541 SJ 3551 loop	SJ 3560
Spessore accop- piamento (mm)										
SJ 3440 SJ 3540 SJ 3550 SJ 3560 SJ 3441 SJ 3551 SJ 3442 SJ 3552	4,1	4,6 4,1 4,8 4,8	4,1 4,8 4,8	5,8	4,8 5,8 5,8	4,1 4,8 4,8	5,8	4,6 5,6 4,8 5,8 5,8	4,6 4,8 5,8 5,8	5,8
Loop non adesivo			3,8			3,8		4,8	5,8	
Loop adesivo			4,1			4,1		5,3		

Durata di magazzino: 12 mesi dalla data di consegna 3M, se il prodotto viene conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa.

Applicazione Fissaggio

Dual Lock adesivo: applicare a temperatura di 20 °C su substrati puliti, asciutti e uniformi. Attendere 48 h (SJ3541/2) o 72 h (SJ3551/2) per raggiungere la tenuta massima. Si può migliorare la tenuta creando un alloggiamento per il Dual Lock oppure arrotondando gli angoli. In alcuni casi può essere necessario carteggiare o abradere le superfici, oppure utilizzare un primer per aumentare l'adesione.

Fissaggio meccanico: si possono fare graffature o altri sistemi similari sia da soli (SJ3441/2) o combinati con l'adesivo (SJ3541/2-SJ 3551/2), specialmente in presenza di alte temperature o su materiali porosi o ruvidi.

Sigillatura a ultrasuoni: può essere usata per fissare i tipi non adesivi (SJ3441/2) su PP.

Cucitura: usare nylon particolarmente robusto, poliestere rivestito di cotone, o trefoli di cotone cerato come per i bottoni. Cucire lungo tutti i bordi con punti a spola a doppio filo.

Abbinamenti Dual Lock / substrato

Non adesivo cucitura				Adesivo						
Substrati	SJ 3440	SJ 3441	SJ 3442	SJ 3540	SJ 3541	SJ 3542	SJ 3550	SJ 3551	SJ 3552	SJ 3560
Metallo nudo				✓	1	✓	✓	1	1	✓
Metallo verniciato				✓	1	✓	√	1	1	✓
Legno finito				✓	✓	✓	✓	1	1	✓
Plastiche:										
ABS				✓	✓	✓	✓	✓	1	✓
Poliestere				✓	✓	✓	✓	1	1	✓
Acrilicato				✓	✓	✓	✓	1	1	✓
Polietilene				✓	✓	✓				
Polipropilene	✓	✓	1	✓	✓	✓				
Policarbonato				✓	✓	✓	✓	✓	1	✓
PVC rigido				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PVC plastificato	1	1	1				√	1	1	✓
Tessuti	1	1	1							
Cuoio, pelle	✓	✓	1							
Carta, cartone				✓	1	✓	√	1	1	✓
Gomma	✓	✓	✓							
Vetro				✓	✓	✓	✓	✓	1	✓
Cemento pitturato				✓	✓	✓	>	1	1	✓

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

