

3M Scotch™

7965MP - Biadesivo transfer doppio liner

1 Aprile 1996

1. Descrizione

- ◆ Adesivo acrilico ad alte prestazioni ed elevata stabilità alle sollecitazioni ambientali.
- ◆ Superficie particolarmente liscia per migliorare la trasparenza e consentire l'utilizzo anche su frontali plastici sottili.
- ◆ L'alto spessore assicura elevate prestazioni anche su superfici rugose.
- ◆ Elevata forza di coesione per offrire alta resistenza alle sollecitazioni di taglio derivanti dall'azionamento dei tasti nelle tastiere a membrana.
- ◆ Particolarmente indicato per laminazione su pannelli in policarbonato o poliestere retrostampati, fornisce superiori prestazioni nell'assemblaggio di tastiere a membrana, sia per la realizzazione di spaziatori che per il fissaggio dei frontali grafici alla tastiera o dell'intera tastiera alla propria sede.
- ◆ Il liner "Lay-flat" consente maggior facilità di fustellatura e di manipolazione.

2. Struttura

Liner	carta Polycoated Kraft (spessore 165 micron; peso 140 g/m ²)
Adesivo	acrilico "Hi-Performance" #200 (spessore 130 micron)
Liner	carta Polycoated Kraft (spessore 100 micron; peso 95 g/m ²)

3. Lavorazioni

Laminazione:	La forza di adesione dipende dalla estensione della superficie di contatto. Una consistente pressione di applicazione permette di massimizzare la superficie di contatto e pertanto aumenta l'adesione.
Applicazione:	<p>Le superfici devono essere pulite e asciutte, ad una temperatura superiore a 15° C. Per la pulizia utilizzare eptano o alcool isopropilico, asciugare con un panno pulito e attendere che i solventi siano perfettamente evaporati prima dell'applicazione.</p> <p>Le migliori condizioni di applicazione si hanno fra 21°C e 38 °C.</p> <p>Si sconsiglia l'applicazione su superfici che siano a temperatura inferiore a 10°C.</p>
Immagazzinaggio:	<p>I prodotti mantengono le loro caratteristiche per un anno dalla data di acquisto se opportunamente conservati a 22°C e 50% di umidità relativa, in ambiente pulito, al riparo dall'irraggiamento diretto del sole.</p> <p>Si consiglia di mantenere le bobine o i fogli in posizione orizzontale e nell'imballo originale. In caso di utilizzazione parziale del materiale si raccomanda di riutilizzare tale imballo.</p> <p>Materiale lavorato: si raccomanda di mantenere il materiale trasformato nelle stesse condizioni di magazzino consigliate per il materiale da lavorare, e comunque a temperatura ambiente, in aree pulite e prive di eccessiva umidità e irraggiamento diretto del sole. In ogni caso il prodotto deve essere conservato fino al momento dell'utilizzo in sacchi di polietilene di spessore 0.1 mm, che lo proteggano dalle fluttuazioni di umidità dell'ambiente.</p>

4. Caratteristiche tecniche

Resistenza alla temperatura:	bassa: -40°C alta, per lunghi periodi (giorni, settimane): 149°C alta, per brevi periodi (minuti, ore): 204°C
Resistenza all'umidità:	non si sono notati effetti negativi dopo esposizione a 38°C e 100 % di umidità relativa.
Resistenza dielettrica (ASJM D149):	0,95 KV/mil
Resistività di volume (ASTM D257):	2,2 x 10 ¹⁵ ohms-cm
Resistività di superficie (ASTM D257):	1,3 x 10 ¹⁴ ohms/square

5. Adesione

Pelatura a 180°: (valori di riferimento, da non utilizzare per la stesura di specifiche)
305 mm/min
(ASTM D903) campioni realizzati applicando l'adesivo su poliestere 25 micron

su Acciaio inox dopo 20 minuti dall'applicazione
7965MP 96 N/100mm

Pelatura a 90°: campioni realizzati applicando l'adesivo su alluminio 200 micron
305 mm/min (3M test) dopo 72 ore a T.A. dopo 72 ore a 70°C

su Acciaio inox	180 N/100mm	270 N/100mm
su Resine epossidiche	172.N/100mm	236 N/100mm
su Poliestere	142 N/100mm	156 N/100mm
su Policarbonato	188 N/100mm	218 N/100mm
su ABS	190 N/100mm	146 N/100mm

6. Resistenza ad aggressivi chimici e solventi

La resistenza ai solventi é eccellente per il prodotto applicato su materiali non permeabili ai solventi stessi.
L'adesivo resiste all'ammorbidimento sui bordi, a contatto con acidi deboli, alcali, oli, benzina, kerosene, carburante JP-4 e a molti altri solventi.

L'adesivo resiste all'ossidazione e all'ozono se esposto all'aperto e ai raggi ultravioletti.

Avviso per l'acquirente: Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e raccomandazioni contenute in questo bollettino sono basate su prove che 3M ritiene ampie, rigorose ed attendibili, ma che non possono essere riferite all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Pertanto l'acquirente deve accertare l'idoneità del prodotto all'uso al quale intende destinarlo, assumendo ogni rischio o responsabilità derivante dall'uso stesso. Né il venditore né il produttore saranno responsabili di alcuna perdita o danno diretto, indiretto o incidentale derivante dall'uso non corretto del prodotto.

La Società venditrice si impegna, su richiesta dell'acquirente, a fornire tutte le informazioni e l'assistenza utile per il migliore utilizzo dei materiali. In caso di non corretto uso dei materiali acquistati, la Società venditrice declina ogni responsabilità per le prestazioni degli stessi. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento: se il reclamo é tempestivo, valido e giustificato l'acquirente ha diritto alla sostituzione del prodotto.