

3M

9605

Nastro transfer

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Il sistema adesivo acrilico del nastro 9605 garantisce un eccellente bilanciamento tra un'alta adesione iniziale e una buona resistenza al taglio. Il livello di adesione presenta un leggero incremento nel tempo.

Proprietà fisiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Sistema adesivo	Acrilico per alta temperatura	
	Spessore	ASTM D-3652	
		Nastro	50 µm
		Liner	100 µm
		Totale	150 µm
	Liner	Carta bianca siliconata	
	Colore del nastro	Trasparente	
Durata di magazzino	12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa		

Caratteristiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Adesione su acciaio inox	7,0 N/cm	ASTM D-3330	
	Resistenza a temperatura			
		massima (minuti/ore)	200 °C	Fino a 240 °C per pochi minuti
		massima (giorni/sett.)	120 °C	
	minima	-30 °C		
	Resistenza ai solventi	Buona		
Resistenza agli UV	Eccellente			

Informazioni generali L'adesivo è permanente, nel senso che non si degrada quando è applicato tra due superfici impermeabili. Non trasuda in applicazioni sulla maggior parte dei tipi di carta e quindi non altera i colori di posters, moduli ecc.

-
- Tecniche di applicazione**
1. Il livello di adesione dipende dalla qualità e quantità del contatto adesivo-substrato. Un'adeguata pressione aiuta a sviluppare un contatto ottimale e migliora quindi la tenuta dell'assemblaggio.
 2. Per ottenere la migliore adesione, le superfici interessate devono essere pulite, asciutte ed uniformi. Alcuni solventi tipici per la pulizia delle superfici sono alcool isopropilico/acqua al 50% oppure eptano. Leggere attentamente le istruzioni e seguire scrupolosamente le precauzioni dettate dal fabbricante sull'uso del solvente.
 3. La temperatura ideale di applicazione va da 21 °C a 38 °C. Si sconsiglia l'applicazione del nastro su materiali al di sotto dei 10 °C poiché l'adesivo diventa troppo rigido per aderire adeguatamente. Una volta applicato nelle condizioni suggerite, il nastro resiste bene anche alle basse temperature.

Applicazioni

Questo nastro è adatto per applicazioni su vari tipi di materiali simili o dissimili come vetro, legno, carta, vernici e molte plastiche. Può essere usato per giunte volanti su diversi tipi di carte e cartoni leggeri. Adatto per giunte su foglia metallica, film plastici e tessuti, fissaggio di etichette o targhette, laminazione di schiume o di fotografie. Ingengere adatto per tutte le applicazioni dove è necessario un prodotto sottile con elevata tenuta e buon invecchiamento.

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M è un marchio commerciale della 3M Company