

3M

PhotoMount™ Adesivo spray

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Il nuovo PhotoMount è un adesivo di livello professionale che permette un incollaggio permanente per il montaggio di fotografie, mappe, stampe e disegni. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali porosi e non porosi. Adesivo trasparente che asciuga lentamente per consentire di posizionare correttamente il materiale da incollare, prima del fissaggio definitivo. Il nuovo sistema di spruzzatura controllata riduce la nebulizzazione e dispersione dell'adesivo.

Proprietà fisiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Solvente	Distillati idrocarburi, pentano, acetone
	Punto d'infiammabilità	-46 °C (propellente)
	Propellente	Propano, idrocarburo
	Contenuto	400 ml (260 g)
	Tipo di spruzzatura	Particelle
	Colore	Trasparente
	Durata di magazzino	12 mesi dalla data di consegna 3M, se conservato nell'imballo originale a 21 °C e con il 50% di umidità relativa

Nota : Il prodotto non contribuisce al danneggiamento dello strato d'ozono.

Condizioni di conservazione Tenere in luogo fresco ed asciutto. I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene conservato ed applicato a temperature comprese tra 16 °C e 27 °C; evitare in ogni caso temperature superiori a 49 °C.

- Istruzioni per l'uso**
- Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite, asciutte e prive di polvere, olio o altri contaminanti prima di applicare il prodotto.
 - Verificare sempre che l'ugello sia diretto verso le superfici da adesivizzare. Ruotare l'ugello per regolare la larghezza dello spruzzo secondo le necessità.
 - Agitare bene la bomboletta per almeno 5÷10 secondi prima dell'uso.
 - Tenere la bomboletta a circa 15 o 20 centimetri dalla superficie e spruzzare uniformemente per coprire tutta l'area interessata.
 - Per incollare materiali porosi come carta, cartone e tessuti, applicare l'adesivo su una sola superficie e posizionarla mentre l'adesivo è ancora umido. Per materiali non porosi (metalli, plastiche o film) spruzzare entrambe le superfici e attendere che l'adesivo diventi molto appiccicoso prima di unire i materiali.

Istruzioni per l'uso (continua)

- Per evitare di otturare l'ugello, alla fine della giornata si consiglia di rovesciare la bomboletta e premere lo spruzzatore finchè il getto si presenta privo di adesivo.

Pulizia: l'ugello o eccessi di adesivo possono essere puliti con acqua ragia.

Attenzione: Seguire sempre scrupolosamente le istruzioni e precauzioni dettate dal fabbricante nell'uso di solventi.

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.

20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3

Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M e PhotoMount sono marchi commerciali della 3M Company