

3M

396

Nastro in poliestere “Super Bond”

pag. 1 di 2

Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

Descrizione Nastro composto da un supporto sottile in poliestere e un adesivo sintetico molto aggressivo. Studiato per aderire molto tenacemente al polietilene e a moltissime altre superfici critiche.

Costruzione	Supporto	Film in poliestere trasparente sp. 0,38 mm
	Adesivo	Gomma resina sintetica trasparente

Proprietà fisiche (non utilizzabili per messa a specifica)	Adesione all'acciaio	16,4 N/cm	(ASTM D-3330)
	Adesione al polietilene*	11,0 N/cm	
	Resistenza a trazione	61,4 N/cm	(ASTM D-3759)
	Allungamento a rottura	80%	(ASTM D-3759)
	Spessore totale	0,10 mm	(ASTM D-3652)

*I valori variano a seconda del tipo di polietilene.

Settori di applicazione	<ol style="list-style-type: none">1. Giunte, rappezature su polietilene.2. Giunte su cartoni trattati.3. Riparazioni temporanee di rivestimenti serre.4. Adesione sulla maggior parte di superfici critiche.
--------------------------------	---

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
<ul style="list-style-type: none">• Supporto in poliestere	<ul style="list-style-type: none">• Resistenza all'abrasione, ai chimici, a temperatura	<ul style="list-style-type: none">• Non si rompe e non si ritira
<ul style="list-style-type: none">• Adesivo molto aggressivo e spesso	<ul style="list-style-type: none">• Incollaggio tenace• Adesione istantanea• Adesione a superfici irregolari	<ul style="list-style-type: none">• Aderisce a quasi tutti i materiali critici• Facile da applicare• Evita distacchi dovuti a rugosità o irregolarità

Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.



Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M è un marchio commerciale della 3M Company